

Mavotex® Bloco One

Productomschrijving

Mavotex® Bloco One is een geïmpregneerd compressieband voorzien van zelfkleving en een 100% dampdichte PE-folie. Dit multifunctionele afdichtingsband is bestemd voor duurzame-, damp- en luchtdichte afdichting van voegen en naden in de binnenschil van een gebouw of woning. Mavotex® Bloco One is uitermate geschikt voor toepassing bij passief-/luchtdicht bouwen. Door de thermisch isolerende eigenschappen draagt het band bij aan minimalisering van warmteverlies en is daardoor energiebesparend. Het band heeft een breed voegbereik en is daardoor ideaal toepasbaar bij voegen met wisselende en sterk verlopende voegbreedten. Mavotex® Bloco One is toepasbaar ter vervanging van PUR-schuim. Door zijn hoge compressie zorgt Mavotex® Bloco One voor een slagregendichtheid van meer dan 1.000 Pa.

Voordelen

- 100% damp- en luchtdichte afdichting
- Reductie warmteverlies = energiebesparing
- Eenvoudig te verwerken = arbeidsbesparing
- Geschikt om sterk verlopende voegen te dichten
- Werkt schoner en dicht beter dan PUR-schuim
- Gunstige brandklasse (B1, moeilijk ontvlambaar)

Toepassingen


- Voegafdichtingen in de binnenschil (voegtype V-3i volgens NEN 3411) in combinatie met bijvoorbeeld Mavotex® 600 in de buitengevel
- Uitermate geschikt voor passief-/luchtdicht bouwen
- Afdichting rondom gevelvullende elementen
- Afdichting wandaansluitingen t.b.v. geluid
- Afdichting van prefab sandwich panelen



Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr 3, d.d. 22-04-2022

www.mavotrans.nl




Technische gegevens

- Materiaal : opencellig polyurethaan schuimband geïmpregneerd met een brandvertragende milieuvriendelijke kunsthars
- Kleur : zwart
- Uitvoering : op rollen, voorgecomprimeerd met dampdichte folie en één zijde zelfkleving
- Weersinvloeden : voldoet aan BG 1 en BG R volgens DIN 18542
- Brandklasse : B1, moeilijk ontvlambaar volgens DIN 4102
- Temperatuur- : -30°C tot +80°C bestendigheid
- Opslagtijd : 1 jaar in droge omgeving en in originele verpakking bij max. 20°C
- Slagregendichtheid : ≥ 1.050 Pa volgens DIN EN 1027
- Luchtgeluidisolatie : bij enkelvoudige afdichting 56 dB in 10 mm voeg
- Luchtdoorlatendheid : $a \approx 0$ m³/(h.m.(daPa)n) volgens DIN EN 12114
- UV-bestendigheid : zeer goed volgens DIN EN ISO 4892-2
- Warmtegeleidingscoëfficiënt : $\lambda=0,048$ W/mK

Naast Mavotex® Bloco One bieden wij u tevens:

Mavotex® Bloco One Control



Bepaal met onderstaande tabel het juiste type Mavotex® Bloco One

voorverwerkig in mm	af te dichten voegbreedte in mm																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
/2-12																														
/3-18																														
/5-30																														

Houd rekening met gebouwbewegingen en temperatuurafhankelijke lengteveranderingen ten opzichte van de voegbreedte

1. Bepaal de voegbreedte (bijv. 12 mm)
2. Ga bij 12 mm verticaal naar beneden tot de gemarkeerde velden
3. Controleer of er sprake is van optredende voegbeweging of temperatuurafhankelijke lengteverandering
4. Lees in de linkerkolom de bandafmeting af
5. Kijk in de bestel tabel voor het corresponderende bestelnummer

Bestel tabel

bestelnr.	band-/ voegbreedte mm	min. voegdiepte mm	rollengte m	verpakking m
620900	54/2-12	60	30	210
620902	64/2-12	70	30	180
620906	54/3-18	60	20	140
620908	64/3-18	70	20	120
620912	54/5-30	60	12	84
620914	64/5-30	70	12	72
620916	74/5-30	80	12	60

