

Mavoseal tape SI

Productomschrijving

Mavoseal tape SI bestaat uit een dampopen, gecoat vlies. Regen of stuifneeuw worden door de folie tegengehouden. Het gladde oppervlak van het membraan zorgt ervoor dat slagregen en vocht veilig en betrouwbaar van de gevel lopen. De folie wordt zelfklevend geleverd met een gesplitte schutfolie om het aanbrengen van de folie te vereenvoudigen.

Technische gegevens

- Materiaal : gecoat vlies (vilt)
- Kleur : zwart
- Luchtdichtheid : < 0,01 m³/(h.m)
- Slagregendichtheid folie : > 1.200 Pa (DIN EN 1027)
- Test waterkolom (DIN EN 20811) : > 400 cm WS
- Weerstand tegen het binnendringen van water : W1
- UV-bestendigheid : 3 maanden
- Verouderingstest folie : Geslaagd V50 < 0,01 m³/(h.m) vlgns. IFT Guideline MO-01/1:2007 met wisselende trek- en duwkrachten van ±100 kg/m²
- Brandklasse (DIN EN 13501) : E
- Sd-waarde (DIN EN 1931) : 2 m
- Temperatuurbestendigheid : -40°C tot +80°C
- Treksterkte (DIN EN 12311-2/A)
 - Langsrichting : 210 N/50 mm +/- 30
 - Dwarsrichting : 140 N/50 mm +/- 30
- Rek bij breuk (DIN EN 12311-2/A)
 - Langsrichting : 110% +/- 30
 - Dwarsrichting : 130% +/- 30
- Gewicht (DIN EN 1849-2) : 120 g/m² +/- 10%
- Dikte (zonder lijmlaag) : ± 0,23 mm
- Houdbaarheid : Onbeperkt wanneer bewaard in gesloten doos, bij kamertemperatuur (21°C en 50% relatieve vochtigheid)

Technische gegevens lijm

- Materiaal : acrylaatdispersie zonder oplosmiddelen
- Lijmdrager : polyesterweefsel
- Bescherm laag : PP-siliconenfolie (gespleten folie)
- Weerstand tegen veroudering : zeer goed
- Dynamische afschuifweerstand (interne test) : ≥ 15 N/cm²
- Temperatuurbestendigheid : -40°C tot +100°C
- Gewicht : 230 g/m²



Voordelen

- Dampopen, slagregen- en luchtdicht
- Bepleisterbaar
- Krachtig, zelfklevend oppervlak geen bouwlijm nodig
- Eenvoudige verwerking zelfs op moeilijke ondergronden
- Zeer soepele folie, waardoor deze zich makkelijk laat verwerken

Toepassingen

Blijvend lucht- en regendichte afwerking voor buitentoepassing (koude zijde) bij

- Kozijnen (aluminium, hout, PU, PVC)
- Vliesgevels
- Gevelbekledingen
- Aansluitingen met onze afdichtingsfolies
- OSB beplating

Bestel tabel

bestelnr.	breedte mm	rollengte m	verpakking m
632620	100	25	150
632622	150	25	100
632624	200	25	100
632626	250	25	50
632628	300	25	50
632630	400	25	25

Breedten van de gespleten folie op de lijmlaag

- 100 mm : 50 mm + 50 mm
- 150 mm : 75 mm + 75 mm
- 200 mm : 100 mm + 100 mm
- 250 mm : 125 mm + 125 mm
- 300 mm : 150 mm + 150 mm
- 400 mm : 200 mm + 200 mm

Mavoseal tape SI

Verwerking

- De kleefkracht van de folie bouwt zich op. Na een uur heeft de folie 50% kleefkracht behaald, na 24 uur 90% en na 72 uur 100%.
- Ondergrond dient stof- en vetvrij te zijn. Dit kan met een zachte, niet pluizende doek en R40 reiniger. De ondergrond mag licht vochtig zijn.
- Gebruik voor een optimale hechting na het aanbrengen de aandrukwal.
- De kleefkracht hangt sterk af van de ondergrond en moet bij voorkeur op de bouwplaats worden getest. Indien verlijming onvoldoende is, kan een speciale primer worden gebruikt. Na gebruik van de primer moet de kleeftest opnieuw worden uitgevoerd. Meestal is de primer niet nodig.

Toebehoren

Reiniger

bestelnr.	omschrijving	verpakking stuks
631381	R40 reiniger	1
631385	R40 reiniger	5

Aandrukvals



bestelnr.	omschrijving	verpakking stuks
916301	aandrukvals siliconen	1

Primer



bestelnr.	omschrijving	inhoud
631395	blik butyltape primer	4,5 kg
631102	spray primer	0,5 lt
631101	spray primer	12 x 0,5 lt