

Phonstop verwerkingsrichtlijnen

Met dispersielijm

Voorbehandelen ondergrond

De Phonstop tegels kunnen worden verlijmd op in het werk gestort beton en op prefab beton. In het werk gestort beton dient minimaal 3 maanden oud te zijn en prefab beton dient minimaal 6 maanden oud te zijn alvorens de Phonstop tegels te mogen verlijmen. Indien verlijming op een andere ondergrond gewenst is, dient dit altijd te gebeuren in overleg met Mavotrans.

De ondergrond moet stevig, vast, droog, schoon en belastbaar zijn. Bekistingsolie, vuil, stof en andere verontreinigingen die de hechting verminderen, dienen

zorgvuldig te worden verwijderd. Ook de lagen met onvoldoende draagvermogen moeten worden verwijderd. De te gebruiken ondergrond moet, conform DIN 18202, waterpas zijn. Pleisterondergronden moeten door de pleisterfabrikant voor de belasting door Phonstop platen (oppervlaktegewicht ca. 13,5 kg/m²) zijn vrijgegeven en geschikt zijn voor het beoogde gebruiksgebied. Kleinschalige oneffenheden weghakken en vlak afwerken. Ondergrondtoleranties > 5 mm evenals grootschalige oneffenheden op wanden en plafonds vlak afwerken met betonplamuur of reparatiemortel.

Ondergrond primeren

De betonnen ondergrond dient met een voorstrijkmiddel te worden voor behandeld. Aanbevolen wordt de CT 17 TG primer LF toe te passen (kleurt blauw). Deze primer is geschikt als voorstrijkmiddel ter versteviging van de ondergrond en het verkrijgen van een optimale hechting van de Phonstop tegels op ondergrond.

De CT 17 TG Primer LF direct met een kwast, roller of borstel op de ondergrond aanbrengen en gelijkmatig op de ondergrond verdelen.

Afhankelijk van de specifieke droogtijd van het object kunnen de werkzaamheden bij zuigende ondergronden reeds na ca. 5 minuten en bij niet zuigende ondergronden na ca. 4 uur worden hervat.

Na uitharding van de laag aangebrachte CT 17 TG Primer LF moet de ondergrond krasvast zijn. Indien dit niet het geval is, dient er nogmaals een laag CT 17 TG Primer LF te worden aangebracht.

Gereedschap na gebruik met water reinigen. Uitgehard voorstrijkmiddel is slechts met oplosmiddelen of afbijtmiddelen te verwijderen.

Ramen, deuren en aangrenzende ruimten dienen ter bescherming te worden afgedekt of direct na het voorstrijken te worden gereinigd met water.



CT 17 TG primer LF

Technische gegevens

- | | |
|------------------------|--|
| ▪ Basis | : Neutrale kunstharstdispersie met gering pigmenttoevoeging |
| ▪ Kleur | : lichtblauw |
| ▪ Soortelijk gewicht | : ca. 1,0 kg/dm ³ |
| ▪ Verpakking | : 10 ltr can |
| ▪ Mengverhouding | : onverdund toepassen |
| ▪ Verwerkingstemp. | : +5°C tot +35°C |
| ▪ Droogtijd | |
| Zuigende ondergrond | : ca. 5 minuten |
| Niet zuigende ondergr. | : ca. 4 uur |
| ▪ Houdbaarheid | : ca. 12 maanden mits droog, koel maar vorstvrij opgeslagen. Aangebroken verpakkingen zijn slechts beperkt houdbaar. |

Phonstop tegels verlijmen


De Phonstop tegels zijn zeer eenvoudig te verwerken en worden door middel van verlijming bevestigd. Geadviseerd wordt om gebruik te maken van de Akoestiek-Speciaal lijm. De Akoestiek-Speciaal lijm is een kant en klare dispersielijm en dient over het gehele oppervlak van de Phonstop tegel te worden aangebracht.

Zorg voor een stabiele en schone werkplek op de juiste hoogte (ARBO) voor het bewerken van de tegel en het aanbrengen van de dispersielijm. Zorg voor een emmer met schoon water om de handen schoon te kunnen maken en een schone natte doek of spons om lijmresten te verwijderen.

De Phonstop tegels kunnen met behulp van een handzaag eenvoudig op maat worden gezaagd. De zaagkanten kunnen met een schuurblok glad worden afgewerkt. Desgewenst kan de vellingkant aan de zaagzijde eveneens met een schuurblok worden aangebracht. Laat geen zaagstof op andere Phonstop tegels vallen want dit verdicht de poriën en veroorzaakt vlekken. De Phonstop tegels dienen droog te zijn/blijven tijdens het aanbrengen van de lijm en de verlijming van de tegel.

Lijm aanbrengen

Gebruik voor het aanbrengen van de lijm een troffel en een lijmkam met vertanding 8 mm.



- Breng voldoende lijm aan door middel van een troffel op de achterzijde van de Phonstop tegel.
- Verdeel vervolgens de lijm met de lijmkam over het gehele oppervlak van de tegel vanaf ca. 1 cm van de rand van de tegel.
- Tijdens het verdelen van de lijm deze goed aandrukken op de tegel, zodat de lijm goed indringt in de poriën van de tegel.
- Draai de tegel een kwartslag en druk de lijm nogmaals goed aan op de tegel.
- Trek tot slot de rillen in de lijm door middel van de lijmkam met vertanding 8 mm.



Akoestiek-Speciaal lijm

Technische gegevens

- Dispersielijm vrij van oplosmiddelen
- Kleur : wit
- Verpakking : 4 en 12 kg per emmer
- Verwerkingstemp. : +5°C tot +30°C
- Houdbaarheid : ca. 12 maanden (mits vorstvrij en onder +30°C, (geldt alleen voor onaanbroken verpakkingen)
- Verbruik (DIN 18157) : vertanding 8 mm ca. 2.5 kg/m²

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.4, d.d. 01-11-2022


Phonstop tegels aanbrengen

Nadat de Akoestiek-Speciaal lijm is aangebracht met een lijmkam met vertanding 8 mm kan de Phonstop tegel worden aangebracht:

Druk de tegel goed tegen de ondergrond en schuif de tegel tegelijkertijd heen en weer. Het heen en weer schuiven moet haaks op de richting van de lijmrillen gebeuren.

Op deze manier worden de lijmrillen uit elkaar gedrukt tot een geheel gesloten lijmlaag tussen de Phonstop tegel en de ondergrond. Zie afbeelding hieronder.

Indien de lijmrillen niet genoeg zijn verdeeld tot een gesloten lijmlaag kunnen later trekspanningen ontstaan, waardoor de Phonstop tegel kan breken en los laat van de ondergrond.



Indien er te weinig ruimte is om de Phonstop tegel heen en weer te schuiven dan bestaat er ook de mogelijkheid om een lijmkam met vertanding 5 mm te gebruiken. Hierbij moet zowel de Phonstop tegel als de ondergrond voorzien worden van voldoende lijm en rillen van 5 mm. Als de Phonstop tegel tegen de ondergrond wordt gedrukt zorg er dan voor dat de rillen kruislinks op elkaar gedrukt worden. Vervolgens de tegel heel goed aandrukken (niet slaan), zodat de lijm samenvloeit tot een geheel.

Phonstop tegels hydroforberen

Bij buitentoepassing dienen de Phonstop tegels te worden geïmpregneerd met PCI 303 impregneermiddel. PCI 303 impregneer is op zowel droge als ook licht vochtige Phonstop tegels te verwerken. Gemorste PCI 303 dient direct verwijderd te worden.

Voorkom ten alle tijden dat de Phonstop tegels bloot gesteld kunnen worden aan staand water. Bij buitentoepassingen aan de wand dient de bovenste rij tegels altijd afgedekt te worden door een overstekende afdekrand / waterslag of iets dergelijks.

Bij de toepassing van Phonstop tegels aan de onderzijde van een balkon/galerij dient de zijkant van de Phonstop tegel altijd te zijn afgedekt door een doorstekende rand met waterhol. Zorg er tevens voor dat er voldoende vrije ruimte is tussen de doorstekende rand en de Phonstop tegel zodat afdruiwend water niet via een brug in de zijkant van de Phonstop tegel kan dringen. Indien dit niet gerealiseerd kan worden dan moet de zijkant van de Phonstop tegel afgeschermd worden door een rand van bijvoorbeeld RVS of gecoat metaal/aluminium.

Impregneer aanbrengen

PCI 303 met een lage drukspuit in voldoende mate op de ondergrond aanbrengen tot deze verzadigd is. Bij een wand altijd van boven naar beneden werken. Voor het verkrijgen van een optimale indringing de ondergrond, PCI 303 minimaal in twee lagen nat in nat aanbrengen. Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

Bijzondere richtlijnen

PCI 303 alleen verwerken bij een temperatuur van +5°C tot +30°C en een relatieve luchtvochtigheid onder de 80%. Door de samenstelling van het product vindt geen ontmenging plaats, echter om de werking van PCI 303 optimaal te krijgen, wordt aangeraden te allen tijde voor gebruik te schudden. Indien een nieuwe verflaag aangebracht moet worden over de bestaande impregnering met PCI 303 kan dit met CT 44 Color worden gedaan na het aanbrengen van een voorstrijk met CT 17 TG Primer LF, minimaal 6 maanden nadat PCI 303 als gevelimpregnering is aangebracht.

PCI 303 impregneermiddel

PCI 303 is een kant-en-klaar, kleurloos, oplosmiddelvrij impregneermiddel en specifiek geschikt voor het impregneren van Phonstop tegels tegen het indringen van vocht en het remmen van alg-aangroei en andere atmosferische vervuilingen.

Technische gegevens

- Basis : Silanen emulsie
- Kleur : transparant
- Soortelijk gewicht : ca. 1,0 kg/dm³
- Verpakking : 20 ltr jerrycan
- Verwerkingstemp. : +5°C tot +30°C
- Droogtijd : ca. 4 uur
- Waterdamp-diffusieweerstand : 0 (niet meetbaar)
- Verbruik : ca. 0,15 – 0,35 l/m²
Afhankelijk van de zuiging van de ondergrond
- Houdbaarheid : min. 12 maanden, mits in gesloten verpakking droog en vorstvrij opgeslagen

Phonstop tegels in kleur

De Phonstop tegels kunnen vanuit de fabriek worden voorzien van een thermisch aangebrachte (poeder)coating met een gewenste RAL kleur. Wij adviseren om vooraf een kleurmonster aan te vragen, omdat door de grijze ondergrond de RAL kleur anders kan uitpakken. De open poriën van de Phonstop tegel beïnvloeden eveneens de RAL kleur.

De Phonstop tegels kunnen eventueel ook ter plaatse behandeld worden met Phonstop verf. De verf wordt kruislings opgespoten. Absoluut niet met een roller

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.4, d.d. 01-11-2022