

Mavoseal LP coating

Productomschrijving

Mavoseal LP coating is een watergedragen, één component afdichtingscoating op basis van latex polymeer, die speciaal is ontwikkeld om bouwkundige details binnen luchtdicht te maken. De lage viscositeit zorgt voor een fijne structuur waar direct overheen gestukt of behangen kan worden zonder voorbehandeling.

Voordelen

- Zeer geschikt voor luchtdicht bouwen
- Elasticiteit ruim 400%
- Extreem gasdicht
- Hoog vastestofgehalte
- Bevat geen teer of asfaltachtige stoffen
- Behoudt zijn originele laagdikte
- Goede bestendigheid tegen sommige mineralzuren, oliën en alkaliën
- Onverzeepbaar
- Duurzaam en slijtvast
- Rubberachtige elastische laag
- Kan na droging worden geleverd, overpleisterd of behangen, zonder voorbehandeling

Toepassingen

- Geschikt voor binnenaafwerking van wanden en plafonds
- Naadafdichting van kozijnen en gevels
- Afdichting van aansluitingen van wanden met vloeren en plafonds.
- Zeer geschikt voor cellenbetonwanden

Technische gegevens

- Afwerking : zijdeglans
- Kleur : wit
- Basis grondstof : Styrene acryl copolymeer dispersie
- Vastestofgehalte : ca. 70% (gewicht)
ca. 60% (volume)
- Dichtheid : 1,4 g/cm³
- Vlampunt : n.v.t.
- Viscositeit : 400 P (Brookfield 20 Rpm)
- VOC gehalte : max. 30 g/ltr
- Aanbevolen laagdikte : 2 kg/m²
- Mu-waarde (20C) : $\mu \text{CO}^2 = 571000 \mu \text{H}^2\text{O} = 2100$
- Verwerkingscondities : min. 5°C/max. 80°C
- Houdbaarheid : 24 mnd na productiedatum
aangebrouwen verpakking beperkt
- Opslag : tussen +5°C en +25°C, in
gesloten verpakking op een
droge, koele, vorstvrije locatie
- HS-code : 32091000

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.1, d.d.: 04-05-2021

www.mavotrans.nl

Voor luchtdicht bouwen



Besteltabel

bestelnr.	kleur	verpakking kg emmer
612057	wit	5/50

Verwerking

- Mavoseal LP is een kant-en-klaar product en kan met een roller, kwast of airless-spuit worden aangebracht
- Oppervlakken moeten droog (licht vochtige ondergronden geeft geen problemen), schoon, stof- en vetvrij zijn
- Op polystyreen en PU-schuim kan Mavoseal LP rechtstreeks worden aangebracht. Polyester, hout, verzinkt plaatijzer, aluminium, verf en steenachtige ondergronden zoals gasbeton, eterniet, baksteen voorbehandelen met een primer
- Verwerkingstemperatuur min. +5°C/max. +80°C
- Verbruik: 2 kg/m², bij een laagdikte van 2 mm, de laagdikte moet minimaal 2 mm zijn
- Voegen of oneffenheden van meer dan 5 mm dienen afgedicht te worden
- Vermijd tijdens de droging contact met vloeistoffen of bouwchemische producten
- Materieel na gebruik reinigen met water
- Droogtijd ± 48 uur, maar is afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid, temperatuur en ondergrond, overspuitbaar na 24 uur