

Mobikon®

Productomschrijving

De Mobikon® is zeer geschikt voor het eenvoudig dichten van de ontstane conische sparing bij toepassing van de kunststof wandconus.

Voordelen

- Vereenvoudigde werkmethode
- Arbeidsbesparing
- Lagere transportkosten
- Geen chemisch afval
- Geen lijm benodigd
- Gering gewicht
- Geluidsisolierend
- Ook toepasbaar in DUBO projecten

Technische gegevens

- Voor wandmaat 140 t/m 300 mm
- Sterkteklasse C12/15
- Milieuklasse XC1 (NL)
- Met NL-BSB K20539 certificaat

Testrapport lucht- en contactgeluid en testrapport gedrag bij brand zijn op onze website beschikbaar.

Bestel tabel

| bestelnr. | wand mm | l mm | verpakking stuks | pallet stuks |
|-----------|---------|------|------------------|--------------|
| 313515 | 140-150 | 140 | 24 | 1.008 |
| 313518 | 160-180 | 160 | 24 | 1.008 |
| 313520 | 190-210 | 190 | 24 | 1.008 |
| 313522 | 220-230 | 220 | 24 | 672 |
| 313525 | 240-260 | 240 | 24 | 672 |
| 313528 | 270-300 | 270 | 24 | 672 |



Verwerking

- De Mobikon® dient na het ontkisten zo snel mogelijk te worden geplaatst
- Plaats de Mobikon® in de ontstane sparing
Door de iets te grote vorm, zal de Mobikon® ca. 10 à 20 mm aan de voorkant uit het gat blijven steken
- Sla de Mobikon® met een hamer/moker verder in de sparing, totdat deze gelijk komt aan de wand
- Lijmen is niet nodig; door de druk van de omringende beton zal de cementmatrix aan de buitenzijde van de conus bezwijken en de kurkdeeltjes worden ingedrukt. De blijvende veerkracht van het kurk zal op deze wijze voor een permanente klemming zorgen
- Mocht de Mobikon® toch nog iets uitsteken t.o.v. de wand dan kan dit eenvoudig met een hamer/moker worden afgeslagen